



# 金宏不銹鋼材有限公司

## 金城特殊金屬股份有限公司

### 典型鋁合金之特性及用途

合金編號	形狀	特性	用途
1085	片/捲	純鋁系低強度，具有優良之成形性、熔接性、耐蝕性	反射板、照明器具、裝飾品 化學工業用容器、導電材等
1080	板、片/捲、圓片		
1070	板、片/捲、圓片		
1050	板、片/捲、圓片		
1100	板、片/捲、圓片	強度相對比較低，具有優良成形性、熔接性、耐蝕性	一般器物、建築用材、電氣器具、各種容器、印刷板等
1200	板、片/捲、圓片		
2014	板、片/捲	高強度之熱處理合金，軋合板表面用6003 軋合以改善耐蝕性	航空用材、各種構造材
	軋合板		
2017	板、片/捲	熱處理合金具高強度，切削加工性良好	航空用材、各種構造材
2219	板、片/捲	高強度、耐熱性、熔接性良好	航太用材
2024	板	強度略高於 2017，切削加工性良好，軋合板，表面用 1230 軋合以改善耐蝕性	航空用材、各種構造材
	軋合金		
3003	板、片/捲、圓片	強度略高於 1100，成形性、熔接性、耐蝕性良好	一般物器、建築用材、船舶用材、散熱材、各種容器
3023	板、片/捲、圓片		
3004	板、片/捲、圓片	強度比 3003 高、成形性優良，耐蝕性也良好	飲料罐、浪板、建材、彩色鋁板、電燈頭
3104	板、片/捲、圓片		
3005	板、片/捲、圓片	強度略高於 3003、耐蝕性良好	建築用材、彩色鋁板

地址：435 台中縣梧棲鎮港南路 2 段 562 巷 20 號

網址：<http://www.jinhong.com.tw>

電話：(04)26300188 〈公司代表號〉 傳真：(04)26305333

電話：(04)26380369 〈雷射部專線〉 傳真：(04)26303396