



金宏不銹鋼材有限公司

金城特殊金屬股份有限公司

無縫鋼管化學成份表

Specification	Grade	Sumitomo designation	(1) Chemical composition(%)						
			C	Si	Mn	P (Maximum)	S (Maximum)	Ni	Cr
G3459 Stainless steel pipes	SUS304TP	ST2	≤0.08	≤1.00	≤2.00	0.040	0.030	8.00~11.00	18.00~20.00
	SUS304HTP	ST3	0.04~0.10	≤0.75	≤2.00	0.040	0.030	8.00~11.00	18.00~20.00
	SUS304LTP	ST2L	≤0.030	≤1.00	≤2.00	0.040	0.030	9.00~13.00	18.00~20.00
	SUS310STP	HR3	≤0.08	≤1.50	≤2.00	0.040	0.030	19.00~22.00	24.00~26.00
	SUS316TP	ST4	≤0.08	≤1.00	≤2.00	0.040	0.030	10.00~14.00	16.00~18.00
	SUS316LTP	ST4L	≤0.030	≤1.00	≤2.00	0.040	0.030	12.00~16.00	16.00~18.00
	SUS317LTP	ST5L	≤0.030	≤1.00	≤2.00	0.040	0.030	11.00~15.00	18.00~20.00
	SUS321TP	ST2Ti	≤0.08	≤1.00	≤2.00	0.040	0.030	9.00~13.00	17.00~19.00

地址：435 台中縣梧棲鎮港南路 2 段 562 巷 20 號

網址：<http://www.jinhong.com.tw>

電話：(04)26300188 <公司代表號> 傳真：(04)26305333

電話：(04)26380369 <雷射部專線> 傳真：(04)26303396